

PRODUCTO: Joviprim Satinado secado rápido

FAMILIA: Antioxidantes

500

REVISION: 2

FECHA: 11/9/2003



DESCRIPCIÓN

Imprimación especial para hierros y aceros de uso profesional.

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN

Para todo tipo de superficies ferreas como estructuras de acero, maquinaria agrícola, etc...
 Puede usarse para imprimir toda clase de madera, puertas, cercos, marcos, etc...
 Interior-Exterior.

PROPIEDADES

Buena adherencia.
 Secado rápido.
 Adecuado para la proyección aerográfica.
 Buena brochabilidad.
 Resistencia a la intemperie.
 Es suministrado en: Azul, Negro, Verde, Gris, Rojo, Blanco y Naranja (Minio).

SISTEMA DE APLICACIÓN

Diluyente:

Disolvente

Herramientas:

Rodillo y pistola

Limpieza:

Disolvente, después de su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Satinado
Adherencia	Buena
Color	Consultar carta colores
Peso específico a 20 C°	1.5 ±0.05
Viscosidad (Bookfield 7 / 100 r.p.m.)	1600- 2800 cP a 20° C
Determinación índice brillo	12.0 (20°) / 48.1 (GARDNER micro-TRI-gloss)
Pigmento	Varios
Rendimiento aproximado	5-8 m ² por L. y mano aproximadamente.
Secado al tacto	2 hora
Secado al repintado	4 horas

Según temperatura y humedad ambiente



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes nuevos	Soportes deteriorados o viejos
<p>Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de madera (muebles, puertas, ventanas, persianas, marcos...), hierro. Lijar, limpiar, desengrasar los hierros a pintar. Aplicar en capas finas. Puede usarse sobre maderas previo lijado. Suprimir cualquier objeto o producto que pueda dificultar la adherencia de la imprimación. Se suministra listo para su aplicación a rodillo, si se utiliza pistola, diluir con un 15-20 % de disolvente sintético.</p>	<p>Eliminar y raspar y lijar las partes mal adheridas de la pintura vieja, lijar hasta dejar lisa la superficie y proceder como en nueva.</p>

MODO DE EMPLEO

<p>Remover bien hasta obtener una buena homogeneización. Utilizar para diluir disolvente o aguarrás. La aplicación puede hacerse a rodillo o pistola. Los utensilios y manchas se limpian con disolvente o aguarrás, inmediatamente después de su uso. Se suministra listo para su aplicación a brocha. Si se aplica a pistola, diluir con un 15 - 20 %. No aplicar en exteriores si se prevee lluvia 2 horas antes o después de la aplicación. No almacenar más de 12 meses ni aplicar sobre soportes mojados. Si se aplica a temperaturas bajas se retrasa el secado. Si el producto no va a ser utilizado para su conservación evitar añadirle el disolvente o aguarrás.</p>

SEGURIDAD E HIGIENE	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
<p>No exponer directamente al sol ni a temperaturas muy altas. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de incendio, úsese agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico. Nocivo por inhalación y por ingestión. Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Tápese después de su utilización. Aplicar con buena renovación de aire. Si se aplica a pistola usar mascarilla. Peligro de efectos acumulativos. No morder la superficie pintada.</p>	<p>Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma que dañe en el medio ambiente. Buscar posibles métodos de revalorización o reciclado. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigente. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse según la legislación vigente.</p>

NOTA

<p>Esta información está basada en nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia práctica. Es correcta y se ha obtenido en condiciones de ensayo estándar, representativas de lo que sucede habitualmente en el mercado pero no podemos hacernos responsables de aplicaciones hechas fuera de nuestro control directo, salvo pacto expreso, dada la gran variedad de agentes que influyen en el uso de una pintura (fondos, agentes atmosféricos, forma de aplicación, etc.) Jovira Pinturas se reserva el derecho a mejorar las propiedades sus productos, por lo que recomendamos a nuestros clientes pedir la actualización de las fichas técnicas antes de usarlos.</p>

